

4228 药品包装用陶瓷吸水率测定法

本法适用于药用陶瓷瓶吸水率的测定。

测定原理 采用真空或煮沸的方法, 将干燥的陶瓷试样置于水中吸水至饱和, 所吸的水的质量与干燥陶瓷试样的质量之比为吸水率。

仪器装置

电子天平 (精度为 0.001 g) 、真空装置 (真空度不低于 0.095 MPa) 、烘箱 (工作温度可达 110°C, 温差在±5°C 之间) 、煮沸装置、棉布巾一块。

供试品的制备 取试样 3 个, 在每个样品的底部取重约 10 g 试样两块, 试样应无裂纹等表面缺陷。对不能取出 2 块试样的样品则需样品 6 个, 每件样品可只取 1 块试样。磨去试样表面釉层, 和尖锐的边角, 各试样总表面积接近。磨后的试样质量不足 10 g 的, 应尽可能保持最大质量。将试样冲洗干净, 作为供试品。对于难以磨去表面釉层的试样, 可使用相同批次未施釉的素胚。

测定法

第一法 真空法

将供试品在 110°C±5°C 的烘箱中干燥至恒重, 精密称量, 记录质量 (m_0)。将试样置于真空装置内, 向真空容器注入纯化水, 直到水面高于试样最高处 10 mm 为止, 维持 0.095 MPa 真空 1 小时。取出供试品, 用已吸水饱和的布揩去试样表面附着水, 迅速精密称量, 记录质量 (m_1)。

第二法 煮沸法

将供试品在 110°C±5°C 的烘箱中干燥至恒重, 精密称量, 记录质量 (m_0)。将供试品置于盛纯化水的容器中 (试样之间要求相互隔开), 煮沸 3 小时, 煮沸期间水面应保持高于试样 10 mm 以上, 停止加热并使试样浸泡在水中冷却至室温。取出供试品, 用已吸水饱和的布揩去试样表面附着水, 迅速精密称量, 记录质量 (m_1)。

结果表示与计算 按下式进行计算, 结果以所测供试品吸水率的算术平均值表示。

$$w(\%) = \frac{m_1 - m_0}{m_0}$$

式中 w 为试样吸水率, %;

m_0 为干燥供试品的质量, g;

30

m_1 吸水饱和供试品的质量, g。

起草单位: 中国食品药品检定研究院 联系电话: 010-67095110
参与单位: 天津市药品检验研究院、江西省药品检验检测研究院、中国轻工业陶瓷研究所、津药达仁堂集团股份有限公司第六中药厂、天津达仁堂京万红药业有限公司、天津市丰卓陶瓷制品有限公司、景德镇高新东风陶瓷有限公司

31

药品包装用陶瓷吸水率测定法起草说明

根据国家药典委员会构建药包材标准体系的要求, 形成“药用陶瓷瓶吸水率测定法”方法标准, 科学有效指导药用陶瓷瓶吸水率的测定。

遵循药典委对药包材标准体系的架构思路, 根据药用陶瓷瓶及组件通则的要求, 参考《国家药包材标准》YBB00402004-2015 药用陶瓷吸水率测定法与 GB/T 3299-2011 日用陶瓷吸水率测定方法, 并进行实验验证, 制定检测方法。

为保证测定结果的准确性, 删除了《国家药包材标准》YBB00402004-2015 药用陶瓷吸水率测定法中的第二法 不磨釉法。